

Producteur : SANTRAC
Granulats : Sable 0/4

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie


Limites normalisées A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	8
Etendue e			40		40		10			
Incertitude U			2		4		5		1	
V.S.S.							99			
V.S.I.							85		95	100

Partie informative
Résultats de production

du 22/05/14 au 22/05/14

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	8
Moyenne Xf	2.1	3	7	22	50	81	99	100	100	100



Responsable de l'essai : Etienne BAZIN

